

## Flächenspannfutter (Weldon)

**ATORN**

### Anwendung

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft und Spannfläche nach DIN 1835 B.

### Ausführung

- legierter Einsatzstahl mit einer Zugfestigkeit im Kern von min. 950 N/mm<sup>2</sup>
- einsatzgehärtet HRC 60 ± 2 (HV 700 ± 50), Härtetiefe 0,8 mm ± 0,2 mm
- Kegelwinkel-Toleranzqualität < AT3 nach DIN 7187 und DIN 2080
- alle Funktionsflächen bearbeitet
- Mit Balluffchip-Bohrung

### Lieferung

Lieferung inklusive Spannschraube



<b>Art.-Nr.</b>	<b>23157 610</b>
<b>Werkzeugaufnahme</b>	HSK 63
<b>Spanndurchmesser</b>	10 mm
<b>Auskraglänge</b>	65 mm
<b>Länge</b>	39 mm
<b>Außendurchmesser</b>	35 mm
<b>Kühlmittelezufuhr</b>	Intern axial
<b>Wuchtgüte</b>	G 2,5 bei 25000 1/min

### EAN-Code

4050293704266